AC plasma o m mber	display pan I provided with glaz lay r having conductiv				
Patent Number:	☐ <u>US6114748</u>				
Publication date:	2000-09-05				
Inventor(s):	NAGANO SHINICHIRO (JP); TAKECHI HIROTOSHI (JP); OGAWA YOSHIHARU (JP); HIROSHIMA MASAYUKI (JP)				
Applicant(s):	NORITAKE CO LTD (JP); KYUSHU NORITAKE CO LTD (JP); MITSUBISHI ELECTRIC CORP (JP)				
Requested Patent:	☐ <u>JP11025866</u>				
Application Number:	US19980100944 19980622				
Priority Number (s):	JP19970171806 19970627				
IPC Classification:	H01L23/58				
EC Classification:					
Equivalents:					
Abstract					
In an AC plasma display panel having a glaze layer covering address electrodes, a proper amount of conductive filler is introduced into the glaze layer, to lower the volume resistivity of the glaze layer. Thus, generation of spark discharge can be suppressed in driving the display panel.					

Data supplied from the **esp@cenet** database - I2 ·

# (19)日本国特許 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-25866

(43)公開日 平成11年(1999)1月29日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>					
H01J	11/02				
	11/00				

識別記号

FI

H01J 11/02

11/00

В

K

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 9 頁)


(21)出願番号	<b>特願平9-171806</b>	(71) 出願人	000006013			
			三菱電機株式会社			
(22)出顧日	平成9年(1997)6月27日		東京都千代田区丸の内二丁目2番3号			
		(71) 出願人	(71) 出頭人 000004293			
			株式会社ノリタケカンパニーリミテド			
			愛知県名古屋市西区則武新町3丁目1番36			
			号			
	,	(71)出願人	592143895			
			九州ノリタケ株式会社			
	•		福岡県朝倉郡夜須町大字三並字八ツ並2160			
			番地			
		(74)代理人	弁理士 宮田 金雄 (外2名)			
		(14) (43)				
		•	島終育に続く			

# (54) 【発明の名称】 AC型プラズマディスプレイパネルおよび表示装置

# (57)【要約】

【課題】 アドレス電極を被覆するグレーズ層を有する AC型ブラズマディスプレイパネルに関し、駆動時にス パーク放電が発生するのを抑えること。

【解決手段】 グレーズ層に適量の導電性フィラーを含 ませることによってグレーズ層の体積抵抗率を低めに調 整した。



10

#### (特許請求の範囲)

【請求項1】 複数の互いに平行な維持放電電極対並びに該維持放電電極対を被覆する誘電体層とを有する第1の基板と、上記維持放電電極対と交差する方向に配線された複数のアドレス電極並びに該アドレス電極を被覆するグレーズ層とを有する第2の基板とが向かい合わせとなって形成される対向空間に、放電用のガスが封入されている構造のAC型プラズマディスプレイパネルにおいて、上記グレーズ層は、導電性部材が含まれていることを特徴とするAC型プラズマディスプレイパネル。

【請求項2】 アドレス電極を被覆するグレーズ層の組成は、絶縁性の無機バインダーにフィラーが分散されたものであり、該フィラーには導電性酸化物が含まれており、該導電性酸化物として、酸化錫か酸化インジウムの内少なくとも一つを含んでいることを特徴とする請求項1 に記載のA C型プラズマディスプレイパネル。

【請求項3】 グレーズ層の中に占める導電性酸化物の、重量組成比が2%以上であることを特徴とする請求項2 に記載のA C型プラズマディスプレイパネル。

【請求項4】 複数の互いに平行な維持放電電極対並び 20 に該維持放電電極対を被覆する誘電体層とを有する第1 の基板と、上記維持放電電極対と交差する方向に配線された複数のアドレス電極並びに該アドレス電極を被覆し、導電性部材が含まれているグレーズ層とを有する第2の基板とが向かい合わせとなって形成される対向空間に放電用のガスが封入されてなる構造の表示部、この表示部に画像を表示させるべく駆動する駆動シーケンスを有する駆動部を備えた表示装置。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、AC型プラズマディスプレイバネルおよびそれを用いた表示装置の表示 安定性を向上する技術に関するものである。

[0002]

【従来の技術】図2は、一般的なAC面放電型プラズマディスプレイパネルの放電セル構造を表す斜視図である。図中、1は透明電極、2は透明電極1に電圧を供給するための金属から成るバス電極、3は透明電極1並びにバス電極2を覆う一様な誘電体層、4は放電のカソードとして機能するMgO膜、5は上記透明電極1、バス電極2、誘電体層3、MgO膜4を搭載する前面ガラス電板である。また、6はバス電極2と直角交差するアドレス電極、10はアドレス電極6を覆う一様なグレーズ層、7は個々のアドレス電極6を図画するためのバリアリブ、8はグレーズ層10の表面とバリアリブ7の壁面に形成された蛍光体で、添え字でR、G、Bとあるのは、それぞれ赤、緑、骨の蛍光色を発する種類であるととを意味する。

[0003]9は上記アドレス電極6、パリアリプ7、 ることが肉眼で観察された。との 蛍光体8、グレーズ層10を搭載する背面ガラス基板で 50 以下(1) –(5) に列記する。

ある。パリアリブ7の頂部がMgO膜4に接することで、蛍光体8とMgO膜4とに囲まれた放電空間が形成され、該放電空間はNe+Xe等の混合ガスで満たされている。

7

【0004】との構造では図に示すように、一対の透明電極1並びにバス電極2すなわち一対の放電維持電極XnとYnによってn番目の走査線が構成されている。そして、走査線とアドレス電極6とが立体交差する各点が一個の放電セルとなり、放電セルがマトリクス状に配列した恰好でプラズマディスプレイバネルが構成されている。

【0005】当構造のプラズマディスプレイパネルを駆動して所望の画像を得るには、下記の[1]-[4]の駆動シーケンスによる。

[1]線順次書き込み放電:維持放電電極群 {Yn}を線順次走査し、それに同期してアドレス電極6 に選択/非選択の画像データ信号を入力することで、選択したセルで維持放電電極Xn~Yn間の書き込み放電を起こす。書き込み放電が終了すると、選択したセルで維持放電電極Xn、Ynの近傍のMg O 膜4 の表面上に壁電荷が蓄えられる。

【0006】 [2] 維持放電:パネル全面で維持放電電極Xn~Yn間に維持放電パルスを所定の数だけ印加する。とれにより、[1]で選択されたセルでは壁電荷による電位との相乗作用により所定の数だけ維持放電電極Xn~Yn間に維持放電が発生する。

[0007][3]プライミング放電:壁電荷の有無に関わらず全てのセルで維持放電電極Xn~Yn間放電を1回だけ起とすべく、十分な電圧パルスをXn~Yn間に印加する。

[4]消去放電:全てのセルで維持放電電極 $Xn\sim Yn$ 間に消去パルスを印加して維持放電電極 $Xn\sim Yn$ 間の消去放電を発生させ、MgO膜4の表面上にあった壁電荷を十分に消去する。これにより、当画面の情報がリセットされて、次画面の[1]がスタンパイとなる。

[0008] 蛍光体8は上述の各放電に伴い放射される 紫外光を受けて励起され、赤、緑、骨の可視光を発す る。こうして、主として[2]の維持放電によって所望 の画像が得られる。なお、上述の放電はいずれも維持放 電電極Xn~Yn間で発生するものであって、アドレス 電極6は主に[1]で維持放電電極Xn~Yn間の書き 込み放電を触発するために設けているものの、ガス放電 の放電電極としての機能は殆ど担わせない構造となって いる。

[00009]

【発明が解決しようとする課題】ところが、図2の構造のプラズマディスプレイパネルを駆動すると、正規の画像(=放電)に混じって"スパーク放電"が発生していることが肉眼で観察された。このスパーク放電の特徴を以下(1)-(5)に列記する。

- (1) 一個当たりのスパーク放電の持続時間は肉眼では 測れないほどに短い。蛍光体8の残光時間よりも短く、 msec以下のオーダーと思われる。
- (2) 一回当たりのスパーク放電の発光強度は瞬間的とはいえ極めて大きい。一回の維持放電電極Xn~Yn間における正規のガス放電の発光強度に比べると桁違いに強烈であることは間違いない。
- (3) スパーク放電は、画像によって発生頻度と発生し 易い場所が変わる。傾向としては、画面中の比較的暗い 領域で明るい領域に近接している箇所に多く現れる。
- (4) 殆どのスパーク放電はパリアリブ7と平行な方向 に、数セル〜数十セルのスパンに及ぶ線的な発光を見せ る。パリアリブ7と垂直な方向への拡がりは比較的弱い が、時にはパリアリブ数十〜百数十本のスパンにまたが る面的な発光が現れることもある。
- (5)スパーク放電の発生頻度は、凡そ「数秒当たり1回以下」の程度であるが、画像によっては殆ど現れない。特に画面全域 "黒"の画像を出した時は全く現れない。とのスパーク放電は肉眼で観察できるイレギュラーな発光である以上、パネルの品質にとって問題となり、表示装置においては表示の安定性という観点から望ましくないことは確かである。
- [0010] との発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、スパーク放電を除去するようなパネル構造とすることにより、パネルの品質を向上し、パネルを使用した表示装置の表示の安定性を向上するということを目的とする。

# [0011]

【課題を解決するための手段】第1の発明においては、複数の互いに平行な維持放電電極対並びに該維持放電電 30 極対を被覆する誘電体層とを有する第1の基板と、該維持放電電極対と交差する方向に配線された複数のアドレス電極並びに上記アドレス電極を被覆するグレーズ層とを有する第2の基板とが向かい合わせとなって形成される対向空間に、放電用のガスが封入されている構造のAC型プラズマディスプレイパネルにおいて、上記グレーズ層は、導電性部材が含まれていることを特徴とするものである。

【0012】第2の発明においては、アドレス電極を被 覆するグレーズ層の組成は、絶縁性の無機パインダーに フィラーが分散されたものであり、該フィラーには導電 性酸化物が含まれており、該導電性酸化物として、酸化 錫か酸化インジウムの内少なくとも一つを含んでいることを特徴とするものである。

【0013】第3の発明においては、グレーズ層の中に 占める導電性酸化物の、重量組成比が2%以上であることを特徴とするものである。

【0014】第4の発明においては、複数の互いに平行な維持放電電極対並びに該維持放電電極対を被覆する誘電体層とを有する第1の基板と、上記維持放電電極対と 50

交差する方向に配線された複数のアドレス電極並びに該アドレス電極を被覆し、導電性部材が含まれているグレーズ層とを有する第2の基板とが向かい合わせとなって形成される対向空間に、放電用のガスが封入されている構造の表示部、この表示部に画像を表示させるべく駆動する駆動シーケンスを有する駆動部を備えた表示装置である。

#### [0015]

【発明の実施の形態】以下本発明にかかわるAC型ブラ 10 ズマディスプレイパネルおよびこのプラズマディスプレイパネルを使用した表示装置を、その実施の一形態を示す図面に基づき具体的に説明する。なお、図において、同一符号は従来のものと同一または相当のものを示す。 【0016】実施の形態を詳細に説明する前に、スパーク放電の発生するメカニズムを考察する。考察に際し、手掛かりとなった実験結果を以下{1}-{3}に列記する。

- (1) 駆動条件によってスパーク放電の発生状況がどのように変化するかを実験したところ、アドレス電極6への印加電圧によって発生頻度が変わることを確認した。一方、維持放電電極Xn、Ynへの印加電圧にはあまり依存しないことも認めた。
- {2} グレーズ層10の厚みを変えて実験したところ、 同厚みが増加するに伴いスパーク放電の発生頻度が下が っていくことを確認した。
- {3} グレーズ層10を撤去した図3の構造のプラズマディスプレイパネルを駆動すると、スパーク放電は全く出現せず、安定な画像が得られる。
- 【0017】上述の実験結果から、スパーク放電の原因は、「アドレス電極6の上部グレーズ層10並びに蛍光体8に電荷が蓄積して、あるタイミングでチャージアップすること」と推定した。図4は、推定したメカニズムについて解説するためのもので、図2の構造のプラズマディスプレイパネルを、ある1本のアドレス電極6のライン中心軸を含む走査線に垂直な断面について表したものである。
- 【0018】放電維持電極Xn~Yn間では書き込み、維持、プライミングの放電が容量結合型で頻繁に起こっているので、誘電体層3を挟んで放電維持電極Xn、Ynの上部近傍のMgO膜4の表面には相当な量の壁電荷が蓄えられているタイミングが多く存在している。一方、アドレス電極6は先述したように、それら一連の放電に放電電極として参加していることは殆ど無いが、放電維持電極Xn~Yn間のガス放電によって生じるプラズマ空間に発生した種々の荷電粒子の中には、アドレス電極6の及ぼす電界によりアドレス電極6近傍の蛍光体8の表面にトラップされるものがある。トラップされる確率はアドレス電極6の及ぼす電界強度、すなわちアドレス電極6への印加電圧に依存すると考えられる。
- 【0019】トラップされた荷電粒子の持っていた電荷

10

は蛍光体8に乗り移るが、一般に蛍光体8は粉末の集合体から成るポーラス質のものなので、図3のように蛍光体8が直接アドレス電極6と界面を接している構造では、左記の電荷は容易にアドレス電極6に流出する。従って、図3の構造では蛍光体8に蓄えられる電荷量は比較的低レベルで平衡に達する。

【0020】一方、図2、図4の構造では蛍光体8とアドレス電極6との間に絶縁性のグレーズ層10が挟まっているので、蛍光体8にトラップされた左記の電荷はアドレス電極6に逃げることができない。従って、図2、図4の構造では、アドレス電極6を被覆するグレーズ層10の有する静電容量により、蛍光体8あるいはグレーズ層10に相当量の電荷が蓄えられるまで平衡に達することはない。このように図2、図4の構造では、図3の構造と比較して高レベルの電荷量が蛍光体8あるいはグレーズ層10に蓄えられるが、ここではグレーズ層が薄くなるほど左記の静電容量が大きくなるので蓄積可能な電荷量も大きくなる。

【0021】とうして蛍光体8あるいはグレーズ層10 に蓄えられる電荷量があるレベル以上に達すると、アド 20 レス電極6への印加電圧が相乗作用して、放電空間を挟 んで対向する放電維持電極Xn、Ynとの間でガス放電 を起こしてしまう可能性が生じる。それは、特に蛍光体 8 あるいはグレーズ層 10 に蓄えられる電荷とアドレス 電極6への印加電圧が同極性にあり、放電維持電極X n、Ynの上部近傍のMgO膜4の表面に存在する壁電 荷と放電維持電極Xn、Ynへの印加電圧がいずれもそ れと逆極性にあるようなタイミングで確率が高くなる。 これがスパーク放電の原因と考えれば、先述の実験結果 {1} - {3} を無理なく説明できると思われる。 . 30 【0022】スパーク放電の経路に関しては、図4 (a) のように放電セルの内部で起こるケースと、図4 (b) のようにバリアリブ7のパターンと平行方向に連 続性のある放電空間に沿って、遠距離で発生するケース とが考えられる。一力所でスパーク放電が立ち上がる と、それがトリガーとなって左記の連続した放電空間に 沿ってスパーク放電が波及していくことにより、先述の 発明が解決しようとする課題(4)の特徴が現れるもの と推測する。

[0023]また、トリガーとなるスパーク放電は、確率的に放電維持電極Xn~Yn間で頻繁に放電が行われる維持放電の期間(従来技術の説明の駆動シーケンス[2])で"ON"のセルにおいて発生し、ブライミングの期間(同駆動シーケンス[3])において"OFF"の領域にも波及すると考えれば、先述の課題(3)の特徴や、課題(5)の画面全体黒表示の下ではスパーク放電が発生しないという特徴も説明できる。なお、"ON"のセルの領域内部ではスパーク放電が起こっても、正規の発光の中に潜伏してしまい視覚上の認識ができないと考えられる。

【0024】とのスパーク放電を抑えるには、図3のようにグレーズ層の無い構造を採用すれば完璧に達成できる。しかし、グレーズ層10は一般に白色顔料が分散された組成とすることで、蛍光体8の発光を反射しディスプレイとしての輝度を稼ぐための役割を負っているので(特開平4-47639号公報参照)、グレーズ層10を無くすのは品質面での損失を伴う。

6

[0025] また、グレーズ層10のもう一つの重要な機能として、誘電体層の絶縁破壊防止に関する信頼性向上が挙げられる。すなわち、蛍光体8は先述のように粉末の集合体からなるボーラス質のものなので、図3の構造ではアドレス電極6に対する耐電圧コートは実質的には皆無である。従って、誘電体層3に含まれるビンホールによっては、アドレス電極6と維持放電電極Xn、Ynとの間に負荷ゼロのDC放電が発生する率が高くなり、それは直ちに誘電体層3の絶縁破壊や、アドレス電極6、維持放電電極Xn、Ynの断線につながる。一方、図2の構造ではグレーズ層10がアドレス電極6を被覆して耐電圧コートとして機能するので、誘電体層3の絶縁破壊防止に関する信頼性では格段に有利な構造となっている。

[0026] その他にも、グレーズ層10は蛍光体8とアドレス電極6との間の界面パリアとしての機能も有している。すなわち、図3のように蛍光体8とアドレス電極6とが直接界面を形成している構造では、プラズマディスプレイパネルの製造プロセスにおける熱処理を通じて、異物混入などの要因から蛍光体の地肌が局所的に変色することがある。この問題に対しても、図2の構造のものはグレーズ層10が界面パリアとしての機能を果たすことで殆ど克服できる。

【0027】以上の事由から、グレーズ層10は機能上 不可欠の要素といえる。図2のようにグレーズ層10を 有する構造の下でスパーク放電を抑えるには、先述のよ うにアドレス電極6への印加電圧の調整やグレーズ層1 0 の厚みを増やすことなどの手段によって、ある程度の 改善効果が得られるもののいずれも決定的ではないこと も確認した。しかも、アドレス電極6への印加電圧の調 整は、先述の駆動シーケンスにおける書き込み放電に対 し敏感に影響を及ぼすので、調整の猶度はあまりない。 【0028】一方、グレーズ層10の厚みを増やすと、 書き込み放電が発生し難くなると同時に、隣接するアド レス電極6同士での干渉が起とって誤放電が現れやすく なるという弊害があることも確認した。従って、これら の手段は効果に限界がある上に、駆動性の面での実現性 も乏しいと判断した。このため、グレーズ層としての機 能を損なわず、駆動上の弊害を伴うこともなく、スパー ク放電を抑制するのが以下に述べる実施の形態である。 【0029】実施の形態1.図1は、本発明に関わるプラ ズマディスプレイパネルの構造を図4と同様の切断面に 50 関して表したものである。図中、11は導電性材料が分

散されて絶縁抵抗が低くなったグレーズ層である。ま た、太線の矢印は、蛍光体8やグレーズ層11に生じた 電荷がグレーズ層11の厚み越しにアドレス電極6に逃 げていく経路を表したものである。グレーズ層11の絶 縁抵抗が低いので、グレーズ層 1 1 や蛍光体 8 には従来 の図4の構造ほどの電荷量が存在しえなくなる。従っ て、グレーズ層11の絶縁抵抗値を調整することでスパ **ーク放電が発生しない状況が得られる。** 

【0030】ととで、グレーズ層11の絶縁抵抗値の調 整について詳述する。一般に従来のグレーズ層10は、 酸化鉛等を主成分とする無機パインダーに、酸化アルミ ニウムや酸化チタン等の絶縁質のフィラーが分散された 組成となっていた(上記特開平4-47639号公報参 照)。そのような組成では、一般に体積抵抗率は101% Q·cmレンジ以上の値を持っており、先述のようにス パーク放電の発生は避けられない。そとで、フイラーの 一部あるいは全部を導電性の材料に置換して体積抵抗率 を下げたグレーズ層11を形成しようと模索した。

【0031】但し、体積抵抗率を下げるとはいえ、互い\*

\* に隣接するアドレス電極6の間では駆動の上で十分な絶 縁性を維持する必要がある。そこで、上記の導電性材料 による置換比率の調整幅をなるべく広く取ろうと考えた ので、導電性材料には金属等と比較して固有抵抗の大き い金属酸化物が最適と推測し、その代表的なものとして SnO,やIn,O,を適用した。

【0032】また、無機パインダーにはZnO系ガラス を、絶縁質のフィラーにはAl,O,を採用して、複数種 の組成のグレーズ層を形成し、実験を行った。表1に は、各種のグレーズ層に関し、適用した導電性酸化物フ ィラーの種類と、グレーズ層を構成する導電性酸化物フ ィラー、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>フィラー、無機バインダーの各重量組 成比のデーターを示し、それに対応して各種グレーズ層 の体積抵抗率の実測値と、各種グレーズ層を適用したA C型プラズマディスプレイパネルに関しスパーク放電が 見られた個体数の出現率とを示した。

[0033] 【表1】

サンフ°	導電性7ィテー種類	導電性フィラー	AJ2O3715-	無機バインダ	体積抵抗	スパーク放			
ル種	( )内は平均粒径	の組成比	の組成比	-の組成比	率[Ocm]	電出現率			
A	_	0 %	15%	85%	2.0x10 <sup>15</sup>	100%			
В	SnO2 (0.8 μ m)	7.5%	7.5%	<b>†</b>	7.9x10 <sup>13</sup>	13%			
С	<b>↑</b>	15%	0 %	<b>↑</b>	1.6x10"	0 %			
D	In2O3(4.2 μ m)	7.5%	7.5%	<b>↑</b>	9.1x10 <sup>13</sup>	0 %			
E	<b>↑</b>	15%	0 %	Ŷ	1.3×10 9	0 %			
F	SnO2 (3.1 μ m)	15%	0 %	<b>^</b>	9.6×10 <sup>9</sup>	0 %			

【0034】また、図5には各サンブルの導電性酸化物 30 の重量組成比(リニアスケール)と体積抵抗率(10g スケール)の値を2次元グラフ上にプロットしたもので ある。図5中、実線は、In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(粒径4.2μm)を 導電性酸化物フィラーとして採用したサンブルD、Eと サンプルAの計3点のデータを放物線で結んだ近似線で ある。一方、破線は、SnO、(粒径0.8μm)を導 電性酸化物フィラーとして採用したサンプルB、Cとサ ンプルAの計3点のデータを放物線で結んだ近似線であ

【0035】サンプルAは、導電性酸化物フィラーを含 40 まない従来のグレーズ層10に該当するものである。B ~FではAの状態からAl,O,フィラーの一部または全 部が各種導電性酸化物フィラーで置換された組成となっ ている。表1によると、同一の導電性酸化物フィラーに 関しては、それによる置換比率が大きくなるに伴い体積 抵抗率が下がっていく様子がみられる。一方、CとFの 例を見てもわかるように、同じSn〇₂の重量組成比で も粒径を大きくすると体積抵抗率は下がる。

【0036】そして、スパーク放電の出現率を調査する と、本発明に関するグレーズ層11を適用したサンブル 50

B~Fでは、従来のグレーズ層10を適用したサンブル Aと比較して、同出現率が大きく減少していることがわ かった。すなわち、サンブルAで出現率100%であっ たものが、0~13%に減少した。また、サンブルB~ Fでは10<sup>11</sup>Ω・cmレンジの体積抵抗値を持っサンプ ルBのみが出現率13%を記録したのに対し、10<sup>11</sup>Ω ・cmレンジ以下の体積抵抗率を持つサンブルC~Fは 全て出現率0%であることから、グレーズ層の体積抵抗 率が低下するほど、スパーク放電対策に効果があること が確認された。

【0037】サンプルAの状態から、グレーズ層11の 体積抵抗率がどのレベルにまで下がれば、スパーク放電 に対してよりよい効果が現れるかについて考察する。サ ンプルBですでにスパーク放電出現率が13%にまで低 下するという効果が現れている。サンプルBの体積抵抗 率はサンブルAのそれの約1/25であることから、大 雑把に言えば、グレーズ層 1 1 の体積抵抗率がサンブル Aの体質抵抗率の1/10のレベルになれば、効果が顕 著に現れ始めると考えて良い。すると、図5によれば、 In,O,(粒径4.2 µm) については、グレーズ層中 に占める重量組成比が2%以上になれば、効果が顕著に

現れ始めると読み取れる。

【0038】一方、SnO、(粒径0.  $8\mu m$ ) については6%以上と読み取れるが、粒径を大きくすればサンプルF(SnO、粒径3.  $1\mu m$ )の結果から類推してもっと少量でも効果は現れるはずであり、十分に粒径が大きくなれば In,O,(粒径4.  $2\mu m$ ) と同様2%でも効果が顕著に現れ始めると思われる。

【0039】なお、本発明の実施例であるサンブルB~Fに関するAC型ブラズマディスプレイパネルについては、従来例のサンブルAのものと比較して駆動上の問題 10 は発生しなかった。従って、導電性のフィラーをグレーズ層に含めることでグレーズ層の体積抵抗率を下げ、スパーク放電を抑えるという本発明の処方は、同体積抵抗率の調整幅がかなり広く取れるので、実用性が高いと言える。

【0040】なお、上述の実施例では導電性フィラーに Sn〇,やIn,〇,を用いたが、他の導電性酸化物や、 導電性化合物、あるいは金属等を適用しても、グレーズ 層の体積抵抗率の調整幅が広いことから、目的とする調 整は十分に可能であることは容易に推察できる。

【0041】実施の形態2.図6は、グレーズ層に上述した内容で適量の導電性フィラーを含ませ、グレーズ層の体積抵抗率を低めに調整したAC型プラズマディスプレイパネルを使用した表示装置を示したものである。100は表示部であり、上記発明に係るAC型プラズマディスプレイパネル101で構成される。102は駆動部であり、所望の画像を得るためにAC型プラズマディスプレイパネルに適宜、書き込み放電、維持放電、プライミング放電及び消去放電を放電セル103に発生させ、これを駆動制御する。この放電の駆動シーケンスは従来の技術で説明した通りである。このように構成された表示装置104は画像表示中に発生するプラズマディスプレイパネルのスパーク放電を低減または0にすることができるので、これにより表示部に生じるノイズを低減または0にすることが可能となる。

[0042]

【発明の効果】との発明は、以上説明したように構成されているので、以下に示すような効果を奏する。

【0043】第1の発明によれば、グレーズ層に導電性 部材が含まれているので、AC型プラズマディスプレイ パネルを駆動する際に発生するスパーク放電をなくすこ とができる。

[0044]第2の発明によれば、グレーズ層に酸化錫または酸化インジウムの内少なくとも一つを含んでいるため、アドレス電極間の十分な絶縁性を維持した状態でスパーク放電をなくすことができる。

[0045]第3の発明によれば、グレーズ層に占める 導電性酸化物の重量組成比を2%以上とすることで、確 実なスパーク放電の低減の効果を奏することができる。 [0046]第4の発明によれば、グレーズ層に導電性

部材が含まれたACプラズマディスプレイパネルを用いて表示装置を構成したので、スパーク放電によるノイズに影響されない画像を表示するととができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に関わるAC型プラズマディスプレイ 20 パネルの内部構造の断面図である。

【図2】 従来のAC型プラズマディスプレイパネルの 一例に関する内部構造の斜視図である。

【図3】 グレーズ層の無いAC型プラズマディスブレイバネルの内部構造の斜視図である。

【図4】 従来のAC型プラズマディスプレイパネルの 一例に関する内部構造の断面図である。


【図5】 本発明に関わる各種グレーズ層の体積抵抗率 に関するデータをグラフ化したものである。


【図6】 本発明に関わる表示装置を示したブロック図である。

#### 【符号の説明】


1 透明電極、2 バス電極、3 誘電体層、4 Mg O膜、5 前面ガラス基板、6 アドレス電極、7 バ リアリブ、8 蛍光体、9 背面ガラス基板、11 グ レーズ層、Xn、Yn 維持放電電極。

[図1]







【図2】




【図3】





【図6】



# フロントページの続き

(72)発明者 永野 眞一郎

. 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

(72)発明者 武市 洋利

福岡県朝倉郡夜須町大字三並字八ツ並2160

番地九州ノリタケ株式会社内

(72)発明者 廣嶋 政幸

福岡県朝倉郡夜須町大字三並字八ツ並2160

番地九州ノリタケ株式会社内

(72)発明者 小川 善晴

福岡県朝倉郡夜須町大字三並字八ツ並2160

番地九州ノリタケ株式会社内

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成15年3月14日(2003.3.14)

【公開番号】特開平11-25866

【公開日】平成11年1月29日(1999.1.29)

【年通号数】公開特許公報11-259

【出願番号】特願平9-171806

【国際特許分類第7版】

H01J 11/02

11/00

[FI]

H01) 11/02

11/00 K

## 【手続補正書】

【提出日】平成14年12月11日(2002.12.11)

R

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の互いに平行な維持放電電極対並び に該維持放電電極対を被覆する誘電体層とを有する第1 の基板と、上記維持放電電極対と交差する方向に配線された複数のアドレス電極並びに該アドレス電極を被覆するグレーズ層とを有する第2の基板とが向かい合わせとなって形成される対向空間に、放電用のガスが封入されている構造のAC型ブラズマディスプレイパネルにおいて、上記グレーズ層は、<u>絶縁質のフィラーと</u>導電性部材とを含んでいることを特徴とするAC型ブラズマディスプレイパネル。

【請求項2】 アドレス電極を被覆するグレーズ層の組成は、絶縁性の無機バインダーにフィラーが分散されたものであり、該フィラーには<u>絶縁質のフィラーと</u>導電性酸化物とか含まれており、該導電性酸化物として、酸化錫か酸化インジウムの内少なくとも一つを含んでいることを特徴とする請求項1に記載のAC型プラズマディスプレイパネル。

【請求項3】 グレーズ層の中に占める導電性酸化物の、重量組成比が2%以上であることを特徴とする請求項2に記載のAC型プラズマディスプレイパネル。

【請求項4】 複数の互いに平行な維持放電電極対並び に該維持放電電極対を被覆する誘電体層とを有する第1 の基板と、上記維持放電電極対と交差する方向に配線さ れた複数のアドレス電極並びに該アドレス電極を被覆 し、<u>絶縁質のフィラーと</u>導電性部材<u>と</u>が含まれているグ レーズ層とを有する第2の基板とが向かい合わせとなっ て形成される対向空間に放電用のガスが封入されてなる 構造の表示部、この表示部に画像を表示させるべく駆動 する駆動シーケンスを有する駆動部を備えた表示装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正内容】

[0011]

【課題を解決するための手段】第1の発明においては、複数の互いに平行な維持放電電極対並びに該維持放電電極対を被覆する誘電体層とを有する第1の基板と、該維持放電電極対と交差する方向に配線された複数のアドレス電極並びに上記アドレス電極を被覆するグレーズ層とを有する第2の基板とが向かい合わせとなって形成される対向空間に、放電用のガスが封入されている構造のAC型プラズマディスプレイパネルにおいて、上記グレーズ層は、<u>絶縁質のフィラーと</u>導電性部材<u>とを</u>含<u>んで</u>いることを特徴とするものである。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正内容】

【0012】第2の発明においては、アドレス電極を被覆するグレーズ層の組成は、絶縁性の無機バインダーにフィラーが分散されたものであり、該フィラーには<u>絶縁質のフィラーと</u>導電性酸化物とが含まれており、該導電性酸化物として、酸化錫か酸化インジウムの内少なくとも一つを含んでいることを特徴とするものである。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

# 【補正内容】

[0014]第4の発明においては、複数の互いに平行な維持放電電極対並びに該維持放電電極対を被覆する誘電体層とを有する第1の基板と、上記維持放電電極対と交差する方向に配線された複数のアドレス電極並びに該アドレス電極を被覆し、絶縁質のフィラーと導電性部材

とが含まれているグレーズ層とを有する第2の基板とが向かい合わせとなって形成される対向空間に、放電用のガスが封入されている構造の表示部、この表示部に画像を表示させるべく駆動する駆動シーケンスを有する駆動部を備えた表示装置である。